



HOJA DE ESPECIFICACIONES

SEPIOLITA 30/60 ABSORBENTE INDUSTRIAL

Composición (DRX)

Sepiolita 75 % Mín. 65 %

Densidad (BS 1460) 0.65 g/cc Máx. 0.72 g/cc

pH (NF T 30-035) 8.5 \pm 1.0

Absorción Westinghouse

Agua 145 % Mín. 110%

Aceite 80 % Mín. 65 %

Granulometría

> 850 micras Máx. 1 %

850 – 250 micras Mín. 96 %

250 – 150 micras Máx. 2 %

< 150 micras Máx. 1.5 %